

ГУДЛАЙН АК-01

акриловая пропитывающая грунтовка
(ТУ 2216-078-12288779-2009)



ISO 9001:2008

Описание

Грунтовка представляет собой водную дисперсию акриловых полимеров с добавлением функциональных добавок. Одноупаковочная, цвет белый.

Назначение и область применения

Предназначена для обработки бетонных и оштукатуренных поверхностей, цементно-песчаных стяжек и кирпичной кладки с целью их обеспыливания и укрепления поверхностного слоя.

Грунтовка улучшает декоративные свойства поверхности, предохраняет от высолов, защищает от воздействия масел, щелочей и солей.

Технические характеристики

	Покрытие
Внешний вид и цвет	Однородное прозрачное глянцевое покрытие, без кратеров, пор и морщин
	Грунтовка
Плотность	1,00 - 1,10 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	21,0 - 23,0 %
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20±2) °С	45-55 с
Расход	150 - 600 г/м ²
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	60 мин, не более

Подготовка бетонной поверхности

- удалить с поверхности бетона способом абразивной очистки технологические загрязнения (высолы, цементное молочко, формовочное масло и другие жировые загрязнения). Для удаления разрушенных и отслаивающихся слоёв старого бетона и старых покрытий использовать шлифовальные машинки или металлические щетки;
- отремонтировать трещины и сколы;
- выровнять отремонтированную поверхность шлифовкой (при необходимости);
- обеспылить поверхность.

Выдержка бетонного основания после применения выравнивающих смесей перед нанесением грунтовки должна составлять не менее 24 часов.

Инструкции по применению

Перед применением грунтовку необходимо перемешать.

Наносить грунтовку рекомендуется при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в два или несколько слоев распылением, валиком или кистью.

Для обеспыливания поверхности наносить грунтовку в два слоя, второй слой наносить после высыхания первого до степени 3 по ГОСТ 19007-73.

Для укрепления поверхности и её пропитывания наносить грунтовку в несколько слоёв «мокрым по мокрому». Количество слоев зависит от качества и свойств обрабатываемой поверхности и требуемой глубины ее пропитывания.

Для промывки оборудования использовать воду.

Упаковка и хранение

Грунтовка упакована в пластиковые ведра по 20 кг.

Хранение и транспортировка грунтовки - в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-86 (в герметично закрытой таре изготовителя вдали от источников тепла при температуре не ниже плюс 5 °С).

Гарантийный срок хранения грунтовки в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

При работе с грунтовкой необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.



ISO 9001:2008

® ЗАО НПП «ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ»
Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена, 105, тел./ф.: (343) 267-94-31; 266-09-15; office@fmp.ru; www.coldzinc.ru
Москва, тел./факс: (495) 955-12-64; 955-12-63; e-mail: svx@fmp.ru
С-Петербург, тел./факс: (812) 449-48-00; e-mail: spb@fmp.ru
Воронеж, тел. (4732) 20-55-98; e-mail: zamet@comch.ru